



Pöytäpinnan ennallistaminen

Unohtuiko hoito tai tapahtuiko vahinko? Näillä ohjeilla saatte pöytäpinnastanne uudenverois-

Mikäli lankkupöydän vahakerros on kulunut pahasti puhki, pinta on kulunut tai haluatte vain muutoin muuttaa pinnan värisävyä, niin näillä ohjeilla se onnistuu kotiooloissa. Huolellisesti ennallistettu pinta on käytännössä uudenveroinen. Ruokapöydän kokois-
sen lankkupöydän pinnan hoitaminen vie aikaa kahdesta kuuteen tuntiin jaettuna muutaman päivän ajanjaksolle.

Työvaiheet

1. Halkeamien hoito puukitillä

Mikäli pöytään on tullut halkeamia tai koloja, niin ne on hyvä käsitellä muita huoltotöitä edeltävänä päivänä puukitillä. Pieniä käytössä olevia naarmuja ei ole tarpeellista paikata. Puukittejä on saatavilla montaa eri väriä, joista tulisi valita pöydän omaa väriä muistuttava vaihtoehto. Puukitit soveltuvat usein käytettäväksi sisätiloissa, mutta tämä on aina hyvä varmistaa pakkauksesta.

Puukitti levitetään pöydän halkeamiin ja ylimääräisen kitin voi pyyhkiä pois vielä silloin, kun kitti on märkää. Seuraavat työvaiheet on hyvä tehdä puukitin levittämistä seuraavana päivänä.





2. Vanhan vahan hiominen pois

Pöydän vanha vahakerros tulee hioa kokonaan pois pöydän pinnasta. Samalla edeltävänä päivänä levitetty puukitti tasoittuu. Hiontavaiheen aikana pöydästä irtaa pölyä, joten se on hyvä tehdä esimerkiksi ulkona tai autotallissa. Pöytä ei kuitenkaan saa missään vaiheessa kastua.

Hiominen onnistuu kätevintä epäkeskhiomakoneella, mutta se on täysin mahdollista tehdä myös käsityönä.

Aloita hionta paperikarkeudella P100. Hiontaliikkeiden tulisi olla pitkiä, rauhallisia ja puusyyn suuntaisia. Karkeudella P100 tulisi pyrkiä hiomaan kaikki vanha vaha pois pöydän pinnalta.

Viimeistele hionta seuraavilla paperikarkeuksilla karkeasta hienompaan: P120, P150 ja lopuksi P180.

Hionnan jälkeen pyyhi hiontapöly pöydän pinnasta kuivalla pyyhkeellä. Tässä vaiheessa pöytä on hyvä siirtää sisätiloihin, mikäli hionta tehtiin ulkona.

3. Uuden vahan levittäminen

Hionnan jälkeen pöytään levitetään kaksi vahakerrosta. Vahaus on hyvä tehdä huoneenlämmössä. Vahauksen aikana tulisi varmistaa, ettei pöydän läheisyydessä tehdä mitään, mistä leviäisi pölyä. Pöly tarttuu märkään vahaan ja jää siten kiinni pöydän pintaan.

Sekoita öljyvaha aina huolella ennen käyttöä. Vahan levittämiseen sopii esim. käytöstä poistunut puhdas ja kuiva vaate tai pyyhe.

Levitä pohjalle väritön tai värillinen vaha mieltymysten mukaan, ja anna sen kuivua 25 tuntia.

Kun pinta on kunnolla kuivunut, niin pöydälle tulee levittää toinen vahakerros. Levitä vaha ohuesti koko puupinnalle, ja viimeistele levitys pitkillä puusyyn suuntaisilla vedoilla. Varmista, että vaha on levittynyt tasaisesti, ja ettei puun pinnassa näy levitysjälkiä. Anna vahan jälleen kuivua noin 24 tuntia.

Puhtaalle puulle voi halutessaan levittää myös petsiä tummempien ja syvempien värisävyjen aikaansaamiseksi.

Vahan säilyvaihtoehdot on hyvä kokeilla valmiiksi erilliseen puumateriaaliin.

Pintavahaksi suosittelemme käyttämään Osmo Color 3032 / 3062 mattaa, jotta pintaan saadaan hyvä kulutuksen kesto.



Lankkudesign

Terveisin Lankkudesign